

ЛИКСОЛ ЭЛЕКОР Н1



ПОСТПРОКАТНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ



ОПИСАНИЕ

ЛИКСОЛ ЭЛЕКОР - высококачественный постпрокатный смазочный материал на основе комплексного эфира, разработанный для нанесения защитного покрытия на металлические изделия методом электростатического распыления.

Разработанный R&D отделом LIKSIR состав содержит специальные добавки, улучшающие электропроводимость продукта. ЛИКСОЛ ЭЛЕКОР ложится на поверхность тонким и равномерным слоем без излишков, образуя ровный защитный слой. Обладает превосходной окислительной стабильностью и предотвращает коррозионное воздействие на металлические заготовки. Снижает износ оборудования, значительно облегчает процесс штамповки, предотвращая появление дефектов рисунка («проступание») на готовых изделиях.

Продукт устойчив к образованию микробов. Безопасен при использовании на пищевых производствах, допускающих возможный контакт со смазкой. Легко удаляется без образования остатков при использовании специализированных очистителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в виде концентрата для промасливания рулонов при производстве стальных и алюминиевых изделий (штамповка банок, аэрозольных баллонов и пр.)
- в качестве смазки на линиях продольной резки сразу после прокатки рулона, перед его разрезкой на полосы и смоткой
- в качестве финишной смазки для консервации изделий из алюминия и стали

ПРЕИМУЩЕСТВА

- значительно упрощает процесс штамповки и снижает износ оборудования
- образует тонкий и ровный защитный слой
- превосходные антикоррозионные свойства
- хорошая окислительная стабильность
- предотвращает образование дефектов рисунка (проступание) на готовых изделиях
- устойчива к образованию микробов
- легко удаляется без остатка
- хорошая биоразлагаемость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	ЛИКСОЛ ЭЛЕКОР Н1
Базовое масло	-	-	эфир
Плотность при 20 °С	г/см³	ГОСТ 3900	0,908
Вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	72
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	>140
Температура кипения	°С	-	>100
Сопротивление при 50 °С	кОм	-	20-100

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочного материала необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Наносите продукт при помощи специализированных инструментов и другим удобным способом, известным специалистам данной области металлообработки.

Предварительная обработка – холодная прокатка:

ЛИКСОЛ ЭЛЕКОР Н1 можно использовать на алюминии и стали, которые прокатывались на любых маслах или водных смазках. В процессе прокатки следует соблюдать осторожность, чтобы свести к минимуму образование остатков смазки и загрязнений на полосе. Для достижения наилучших результатов, следует снизить температуру рулонов до <40 °С перед нанесением смазки.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +40°С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л 20л

В металлической герметичной бочке класса А объемом 205 литров, пластиковой герметичной таре объемом 20 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты ЛИКСИР помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

