

LIK SOL WD H1 SPRAY

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕХНИКИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПИСАНИЕ

Многофункциональный смазочный материал на основе полиальфаолефинов (ПАО).

Характерны высокие проникающие способности, бесперебойное смазывающее действие, антикоррозионные и антиокислительные свойства для техники пищевой промышленности.

Обладает комплексным действием в отношении трущихся металлических деталей и высокой эффективностью благодаря хорошей способности к расползанию. Хорошая способность к деэмульгированию, вытесняет воду из самых труднодоступных мест.

Одобрено NSF H1. Сертифицировано Halal и Kosher.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий температурный диапазон применения
- высокая термическая стабильность исключает образование нагара
- превосходная стойкость к окислению продлевает срок службы оборудования
- отличные антикоррозионные свойства
- хорошая деэмульгирующая способность
- отличная проникающая способность

ПРИМЕНЕНИЕ

- для демонтажа заржавевших деталей, устраняет загрязнения, следы масла и густой смазки
- для смазывания петель дверей, резьбовых соединений, шарниров, замков, задвижек, роликовых цепей и пр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIK SOL WD H1 Spray
Базовое масло	-	-	PAO
Содержание минерального масла	-	-	нет
Плотность при 20 °C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,768
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	250
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-55
Рабочие температуры	°C	-	от -50 до +240
Регистрационный номер NSF	-	-	167297

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением LIK SOL WD H1 Spray предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °C до +35°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



В металлическом баллоне объёмом 520мл.

520мл

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469