

LIKSI^R HEATTRANSFER AB

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ АЛКИЛБЕНЗОЛОВ



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R HEATTRANSFER AB - высокопроизводительный теплоноситель на основе алкилбензолов, специально разработанный для использования в закрытых системах теплообмена с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Превосходное сочетание высококачественных базовых компонентов обеспечивает наилучшую защиту от коррозии, повышенную стойкость к окислению и увеличенный срок службы по сравнению теплоносителями на основе минеральных масел. Оптимальный температурный интервал применения теплоносителя составляет 230-290°C. Максимальная температура на входе в аппарат не должна превышать 300°C, а максимально допустимая температура масляной пленки составляет 320°C.

LIKSI^R HEATTRANSFER AB рекомендуется для длительного срока эксплуатации благодаря превосходному растворению отложений, что гарантирует улучшенную теплопередачу по сравнению с минеральными маслами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для использования в системах при обогреве реакторов, аппаратах установок полимеризации и перегонки, сушилках, в теплообменниках других технологических процессов и системах рекуперации тепла при максимальной температуре подачи до +300 °C
- в качестве теплопередающей среды в замкнутых отопительных или комбинированных отопительно-охлаждающих системах и там, где непосредственный обогрев невозможен

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная термическая стабильность
- длительный срок эксплуатации по сравнению с минеральными маслами
- усиленные теплопроводящие свойства
- выдающиеся показатели прокачиваемости вплоть до -7 °C
- низкая склонность к образованию отложений и коксованию обеспечивает чистоту систем теплообмена
- высокая максимально допустимая температура работы до + 300°C
- отличная защита от коррозии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSI ^R HEATTRANSFER AB
Внешний вид	-	визуально	прозрачная светло-жёлтая жидкость
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,879
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	18
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	205
Температура начала кипения	°С	ГОСТ 2177	320
Температура самовоспламенения	°С	ГОСТ 12.1.044	357
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-42
Температура прокачиваемости	°С	-	-7
Максимальная температура на входе в аппарат	°С	-	300
Максимальная температура масляной пленки	°С	-	320

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением теплоносителя LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Оптимальный температурный интервал применения теплоносителя составляет 230-290°С. Максимальная температура на входе в аппарат не должна превышать 300°С, а максимально допустимая температура масляной пленки составляет 320°С.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С в проветриваемом помещении.


СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-12 QB
- DIN 51 522 Q

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А объёмом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

