

LIKSI^R DANA HFA-S

ОГНЕСТОЙКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R DANA HFA-S - не воспламеняющаяся синтетическая гидравлическая жидкость типа HFA-S с уникальным пакетом противоизносных, антиокислительных, противопенных и антикоррозионных присадок.

Специально разработанные добавки в составе LIKSIR DANA HFA-S гарантируют отличные смазочные свойства, легко смешивается с водой и обеспечивает высокую эмульсионную стабильность в воде с жесткостью до 42 ° dH. Обладает превосходной защитой от коррозии для нескольких металлов, обычно используемых в гидравлических системах.

LIKSI^R DANA HFA-S обеспечивает отличную биорезистентность и очень стабильный pH раствора с течением времени.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в качестве добавки для гидравлических систем (установки по гидроиспытаниям труб, металлургические прессы и т.д.), работающих на воде;
- в качестве синтетической водосмешиваемой смазочно-охлаждающей жидкости во всех операциях шлифования и других малонагруженных операциях металлообработки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличная биорезистентность
- отличная защита от коррозии
- низкий водный класс опасности (WEC / WGK 1)
- без содержания биоцидов
- великолепные смазочные свойства и смешиваемость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	Значение
Концентрат			
Цвет	-	визуальный	прозрачная жидкость жёлто-янтарного цвета
Плотность при 15 °С	г/см ³	ASTM D1298	1,02
pH (чистый)	-	-	9,7
Температура застывания	°С	ASTM D97	-3
2% раствор в V воде			
Цвет	-	визуальный	прозрачная флуоресцентная жидкость
Пройдено на всех металлах	-	DIN 51345	-
Стабильность эмульсии (25 дней при 50°С)	-	DIN 51346	1A-1R (стабильно)

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Перед применением LIKSIR DANA HFA-S необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Стандартный диапазон концентраций для LIKSIR DANA HFA-S составляет 1,5-3,0%.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей.

ФАСОВКА



В металлической герметичной бочке объёмом 205 л.

205 л

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51345/ DIN 51346



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.