

ЛИКСИР АВРОРА PAO LiC1000 SOL

ЛИКСИР АВРОРА PAO LiC1000 SOL

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ НАГРУЗОК



ОПИСАНИЕ

ЛИКСИР АВРОРА PAO LiC1000 SOL - синтетическая пластичная смазка для высоконагруженных низкоскоростных подшипников.

ЛИКСИР АВРОРА PAO LiC1000 SOL сочетает уникальные свойства синтетического базового масла с преимуществами высококачественного загустителя на основе литиевого комплекса. Не содержит парафина, благодаря чему коэффициент жидкостного трения ниже, чем у минеральных масел. Обладает отличной прокачиваемостью при низких температурах и очень низким крутящим момент при запуске и работе. Усилена твёрдыми смазочными материалами для максимальной защиты элементов подшипников, работающих в условиях граничного трения.

Применение смазки способно значительно снизить энергопотребление и рабочие температуры в высокоскоростных узлах, а уникальный загуститель на основе литиевого комплекса обеспечивает отличную адгезию, структурную стабильность и водостойкость.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличные эксплуатационные характеристики при высоких и низких температурах
- высокая защита от ржавления и коррозии
- высокая термическая устойчивость и стойкость к окислению
- низкая испаряемость
- низкий коэффициент жидкостного трения
- первоклассная структурная стабильность в присутствии воды
- сокращение простоев и затрат на техническое обслуживание за счет увеличения срока службы оборудования

ПРИМЕНЕНИЕ

- для смазки высоконагруженных низкоскоростных подшипников, работающих при высоких температурах в присутствии воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс по NLGI	-	-	2
Цвет	-	визуальный	серо-чёрный
Загуститель	-	-	литиевый комплекс, твёрдые смазочные в-ва
Базовое масло	-	-	РАО
Кинематическая вязкость при 40 °С	сСт	ГОСТ 33	1000
Пенетрация после перемешивания при 25 °С	0.1мм	ГОСТ 5346	280
Температура каплепадения	°С	ГОСТ 6793	265
Диапазон рабочих температур	°С	-	-30/+180
Коррозионное воздействие на металлы при 100 °С, 3ч	-	ГОСТ 9.080	выдерживает
Коррозия медной пластины	балл	ГОСТ 32335	1а
Вымывание водой, 79 °С	потеря % вес.	ГОСТ ISO 11009	2,6
Тест на ЧШМ, пятно износа	мм	ГОСТ 9490	0,5
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания	Кгс (Н)	ГОСТ 9490	620

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением многоцелевой смазки LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей.


СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51825: KPHC 2N-30

ФАСОВКА



180 кг



18 кг



400 г

В металлической герметичной бочке массой 180кг, пластиковом герметичном ведре массой 18кг, пластиковой герметичной трубе массой 400г.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

