

LIKSI^R AURORA EST UR55

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ НИЗКОШУМНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ СКОРОСТНЫХ ПОДШИПНИКОВ



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R AURORA EST UR55 - высокотемпературная синтетическая пластичная смазка с превосходными эксплуатационными характеристиками и длительным сроком службы.

Специальная рецептура на основе термостойкого синтетического масла и полимочивинного загустителя обеспечивает надёжную антифрикционную защиту, устойчивость к коррозии и окислению. Помогает избежать потери высокоскоростных показателей подшипника благодаря оптимизированному маслоотделению, обеспечивая выход базового масла из загустителя в зону контакта. Столь выдающиеся смазывающие свойства значительно снижают показатели шума и продлевают срок эксплуатации оборудования.

Сохраняет текучесть при пониженных температурах. Обладает высокой совместимостью с эластомерными уплотнителями.

Имеет отличные показатели биоразлагаемости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная защита от износа и задиров
- экстремально длительный срок службы
- низкий уровень шума и вибрации
- широкий температурный диапазон работы
- увеличивает межсервисный интервал замены
- высокая совместимость с эластомерами
- хорошая биоразлагаемость

ПРИМЕНЕНИЕ

- в качестве долгосрочной смазки для увеличения межсервисного интервала и смазки на весь срок службы закрытых или герметизированных шарикоподшипников, работающих на высоких частотах вращения в широком температурном диапазоне, где важен низкий шум
- для смазки подшипников акустически чувствительных малогабаритных электродвигателей
- для смазки узлов трения-скольжения в прецизионном оборудовании и транспортных средствах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс по NLGI	-	-	2,5
Цвет	-	визуальный	бежевый
Загуститель	-	-	полимоочевина
Базовое масло	-	-	сложные эфиры
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	55
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм²/с	ГОСТ 33	9
Плотность при 20°С	г/см³	ГОСТ 3900	0,96
Диапазон рабочих температур	°С	-	-50 / +180
Пенетрация после перемешивания при 25 °С	0.1мм	ГОСТ 5346	240-270
Температура каплепадения	°С	ГОСТ 6793	250
Коррозия на медной пластине	балл	ГОСТ 32335	1a
Скоростной фактор подшипника	мм/мин	-	≤ 1 450 000

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением синтетической пластичной смазки LIKSIR AURORA EST UR55 необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье и не представляет опасности для окружающей среды. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



18 кг

400 г

В пластиковом герметичном ведре массой 18кг, пластиковой герметичной tube массой 400г.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

